



## TEHNIČNI LIST

# TERMOKOL STICK 16

Talilni naboji za hitra, vroča lepljenja

### NAMEN UPORABE

Talilni naboji se uporabljajo za hitra, vroča lepljanja in pritrjevanja lesa, papirja, kartona, kovin.

### LASTNOSTI

Kemijska osnova	kopolimer etilen - vinilacetat
Barva	prosojna
Premer	11,4 – 11,7 mm
Dolžina	205 mm
Viskoznost pri 200°C, ASTM D- 3236	55 - 80 Pas
Zmehčišče, ASTM E-28	85 - 95°C
Gostota	0.98 g /cm <sup>3</sup>
FDA	ustreza 21 CFR 175.105
Razvrstitev med nevarne snovi	produkt se ne uvršča med nevarne snovi

### NAČIN UPORABE

Talilni naboji se uporabljajo skupaj s talilnim aplikatorjem - pištolo po navodilih za uporabo aplikatorja. Odprti čas lepila je odvisen od vrste materiala, temperature in količine lepila, temperature materiala in delovnega okolja. Giblje se od 20 - 120 s.

Lepilne površine ne smejo biti mastne, prašne in mokre. Brušenje gladkih površin poveča trdnost spojev.

Kovinske površine je priporočljivo pred lepljenjem nekoliko ogreti.

Pred lepljenjem priporočamo preizkus na materialu, ki se lepi.

Delovna temperatura 180 - 200°C

### EMBALAŽA

PE vrečka po 1 kg, kartonska škatla	20 kg neto
1kg karton	
200 g karton	

### SKLADIŠČENJE

Skladiščiti v dobro zaprti originalni embalaži v suhih in hladnih prostorih pri temperaturah do +25°C, stran od virov toplote.

Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 3 leta.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.